



**FICHE TECHNIQUE
CEMENTO USO GENERAL (GU)**

Fabrica Cimenterie Nationale SEM (CINA)
Dirección Fond Mombin, Cabaret, Haití
Tel: (509) 2918 5071 @ 75

Especificaciones técnicas

Análisis físicos				
Resistencia a la compresión	Unidad de medida	Normas	Resultados	ASTM C 1157
				TIPO GU
1 Día	PSI	ASTM C-1157	----	----
3 Dias			----	Min 1890
7 Dias			----	Min 2900
28 Dias			----	Min 4060
Tiempo de fraguado, Método Vicat			Resultados	ASTM C 191
Toma inicial no menos de	Minutos	ASTM C-191		45
Toma final no mas de				420

VARIABLES DE PROCESOS Y CONTROL

Variables de control			Resultados	ASTM C 204
Blaine mínimo	cm ² /g	ASTM C-204		----
Retenido R/325	%			----

**El cemento gris CINA responde a la norma ASTM C-1157
"Cemento gris de uso General"**
