



**FICHE TECNICA**  
**CEMENTO TIPO (HE) Agosto 2020**

**Fabrica:** Cimenterie Nationale SEM (CINA)  
**Dirección:** Fond Mombin, Cabaret, Haití  
**Tel:** (509) 2918 5071 @ 75

**Especificaciones técnicas**

**Análisis físico**

Resistencia a la compresión	Unidad de medida	CINA	ASTM C 1157	
			TIPO HE	
1 Día	PSI		1740 min	
3 Días			3480 min	
7 Días			----	
28 Días			----	
Tiempo de fraguado, Método Vicat		Normas	Resultado	ASTM C 191
Toma inicial no menos de	Minutos	ASTM C-191		Min 45
Toma final no más de				420

**VARIABLES DE PROCESOS Y CONTROL**

Variables de control			Resultado	ASTM C 204
Blaine mínimo	cm <sup>2</sup> /g	ASTM C-204	3940	----
Retenido R/325	%		Max 5.0	----

**El cemento gris de CINA responde a las normas ASTM C-1157**  
**"Cemento gris HE "**

\*\*\*\*\*